

DATENBLATT 17067.190.32000

Folarex HS 2x Matt

Diese eigens für das Handzeichnen entwickelte Polyester Zeichenfolie wurde mit einer extrem feinen, antistatisch mattierten Oberfläche versehen. Sie eignet sich für höchste Ansprüche beim Tuschezeichnen. Auf der extrem feinen Oberfläche ergeben sich randscharfe Tuschelinien. Tuschelinien können mit einem angefeuchteten Tuscheradierer jederzeit und rückstandslos entfernt werden. Nach dem Nachradieren mit einem Bleistiftradierer können die zuvor korrigierten Stellen problemlos neu wiederbeschriftet werden.

Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (m)	Nenndicke (µm)
17063.070.32000	1220	20	70
17064.090.32000	1220	20	90
17066.140.32000	1220	20	140
17067.190.32000	1220	20	190

Technische Daten

Charakteristik

- Antistatisch
- Hervorragende Randschärfe
- Umweltfreundlich

Ausführung

- Matt Transluzente Oberfläche

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite	Technical Bureau
Breite (mm)	1220
Druckseite	Identical coating
Länge (m)	20
Nenndicke (µm)	190
Träger [Trägermaterial]	Polyester film

Kompatibilität

- Einsatz mit Tusche, Graphit-, Bleistiften und Polymer-Kunststoffminen. Pen-Plotter mit nicht zu hoher Zeichengeschwindigkeit.
- Einsetzbar auf den meisten Grossflächen sowie kleinformatischen Normalpapier-Kopierern, Laserplottern und Pen-Plottern sowie Offset und Serigrafie.
- Einsetzbar auf den meisten Stiftplottern.

Verarbeitung

- Beachten Sie die speziellen Verarbeitungshinweise (Instruktionsblatt).
- Bei Umgebungsbedingungen von 15 - 30°C und 30 - 70% rel. Luftfeuchtigkeit.
- Empfohlen wird eine 24-stündige Klimaanpassung im Verarbeitungsraum.
- Für korrektes Einlegen in die Geräte, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen.
- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Kühl und trocken lagern

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.