

DATENBLATT 29738.140.43100

Longlife Pro Matt WO

Longlife Pro Matt WO erlaubt Ausdrücke in brillanten, leuchtenden Farben. Die Polyester basierte Folie hat eine attraktiv matt-weiße Oberfläche, ist reissfest und wasserbeständig. Geeignet als Universal Farbtone-Film. Das Material kann beidseitig bedruckt werden und ist in verschiedenen Dicken erhältlich. Ideal für dauerhafte Anleitungen, Schilder, Speisekarten, Pflanzen-Etiketten, Handbücher, Diagramme und Karten und zur Marketingkommunikation am Verkaufspunkt.

Drucksysteme



Formate

Artikelnummer	Format	Nennstärke (mm)	Verpackungsmenge
29738.090.44000	A4	0.090	100
29738.090.44900	A4	0.090	1.000
29738.090.43100	A3	0.090	50
29738.115.44000	A4	0.115	100
29738.115.44800	A4	0.115	500
29738.115.43100	A3	0.115	50
29738.140.44000	A4	0.140	100
29738.140.44800	A4	0.140	500
29738.140.43100	A3	0.140	50
29738.190.44000	A4	0.190	100
29738.190.44800	A4	0.190	500
29738.190.43100	A3	0.190	50
29738.265.44100	A4	0.265	50
29738.265.44800	A4	0.265	500
29738.265.43100	A3	0.265	50
29738.350.44100	A4	0.350	50
29738.350.44700	A4	0.350	250
29738.350.43100	A3	0.350	50

Technische Daten

Charakteristik



- Echte Farben, beidseitig bedruckbar
- Exzellente Lichtbeständigkeit
- Faserfrei
- Geeignet für Geräte mit hohen Fixiertemperaturen
- Gute Durchlaufeigenschaften
- Hervorragende Tonerhaftung
- Hitzestabil
- Hohe Universalität
- Kann gestanzt und gelocht werden (nach dem Druck)
- Reissfest
- Wasserfest

Ausführung

- Weiss matt

Spezifikationen

Beschichtung Druckseite	Laser & Kopierer farbig
Breite (mm)	297
Druckseite	Beidseitig bedruckbar
Format	A3
Länge (mm)	420
Nenndicke (mil)	5.6
Nenndicke (mm)	0.140
Träger [Trägermaterial]	Polyesterfolie
Verpackungsmenge	50

Kompatibilität

- Geeignet für die meisten Farblaserdrucker und Farbkopierer.

Verarbeitung

- Für korrektes Einlegen in den Drucker / Kopierer, beachten Sie bitte die Geräteinstruktionen und das Instruktionsblatt in der Verpackung.

- Vor Nässe schützen, vermeiden Sie Fingerabdrücke.

Lagerung

- Lagerzeit 1 Jahr nach Auslieferung (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)
- In der geschlossenen Originalverpackung trocken und kühl lagern bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 %.

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.