

DATENBLATT 12516.135.21280

Folacoat Plus

Die Lackierplatte für die Übertragung von Dispersions- und UV-Lacken enthält ein reißfestes, 2-lagiges Polyesterfolien-Laminat als Lackplattenträger. Dieses Laminat reduziert die Gefahr des Trägerbruches bei höchsten Druckauflagen und stellt eine lange Verwendbarkeit sicher.

Die pinkfarbige, lackführende Polymer-Deckschicht wurde mit einer Schutz-/ Gleitfolie versehen, die das Polymer vor mechanischen Beschädigungen schützt. Dieser Schutzfilm erlaubt ein fehlerfreies Gleiten des Schneidekopfes von CAD-Schneidesystemen und visualisiert die durchgeführten Schnitte.

Die Folacoat Plus gibt es jetzt auch neu in den Rollen-Lieferlängen 30m und 40m.

Interessante Verarbeitungshinweise unserer Lackierplatten oder Produktvorstellung per Video finden Sie [hier](#).

Formate

Artikelnummer	Nenndicke (inch)	Nenndicke (mm)
12516.115.99900	.045	1.15
12516.135.99900	.053	1.35

Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (m)	Nenndicke (inch)	Nenndicke (mm)
12516.115.30800	800	20	.045	1.15
12516.115.31080	1080	20	.045	1.15
12516.115.31280	1280	20	.045	1.15
12516.115.31600	1600	20	.045	1.15
12516.115.20800	800	40	.045	1.15
12516.115.21080	1080	40	.045	1.15
12516.115.21280	1280	40	.045	1.15
12516.115.21600	1600	40	.045	1.15
12516.135.30800	800	15	.053	1.35
12516.135.31080	1080	15	.053	1.35
12516.135.31280	1280	15	.053	1.35

12516.135.31600	1600	15	.053	1.35
12516.135.20800	800	30	.053	1.35
12516.135.21080	1080	30	.053	1.35
12516.135.21280	1280	30	.053	1.35
12516.135.21600	1600	30	.053	1.35

Technische Daten

Charakteristik



- Für direkte Lackierung empfohlen
- Für Dispersionslack geeignet
- Für UV-Lack geeignet
- Gleitfolie / Schutzfolie
- Handschnitt möglich
- Ideal für CAD-Schneidesysteme
- Polyester-Basis/-Träger
- Schneideschutz (Doppellayer)
- Schnittvisualisierung

Spezifikationen

Dicke der Polymerschicht	0.95 mm (.0374")
Dicke des Trägers	0.39 mm (.0154")
Dickentoleranz	+/- 0.05 mm
Lackierungsart	direct coating
Lackplattenhärte	86 Shore A
Nenndicke (inch)	.053
Nenndicke (mm)	1.35
Oberflächenbeschichtung	Slipping film/Protection film
Polymerschichthärte (DIN 53505)	83 Shore A
Träger [Trägermaterial]	Polyester/Polyester

Kompatibilität

- Zur Übertragung von Dispersions- & UV-Lack

Verarbeitung

NENNDICKE 1.35 mm: Wir empfehlen eine Schneidetiefe von ca. 1,05 mm. (Beim Entfernen der Gleitfolie vor dem Schneiden, ca. 1,00 mm). Eine von der Rückseite erkennbare, durchgängige, weiße, dünne Linie zeigt, dass das lackführende Polymer vollständig durchtrennt wurde. Ein gutes Abziehen der zu strippenden Stellen ohne Anheben verbleibender Polymerflächen ist gewährleistet. Zur Einstellung der idealen Schneidetiefe sollten Vorab-Schneidetests durchgeführt werden.

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.