DATENBLATT 12007.900.11300

Folabase Excel A

UNTERLAGEFOLIE KLEBEND

Die selbstklebende „Folabase Excel A” ist eine Weiterentwicklung der bewährten „Folabase Soft A“ in Dicken ab 0,7 mm. Ihr Vorteil besteht in einem optimierten Dickenprofil: Durch den Einsatz eines neuen Rohstoffs konnten wir die Planparallelität der Unterlagefolie bei stärkeren Dicken deutlich verbessern.

Die Kombination aus maßstabilem Polyester und einem flexiblen Polymer überzeugt durch hervorragende Maßhaltigkeit in Dicke und Format sowie durch große Robustheit. So ist sie auch nach außergewöhnlichen Belastungen – wie z.B. „Knautschern“ – noch weiter verwendbar.

Im Vergleich zu Unterlagen aus Papier verhält sich die Platte weitestgehend resistent gegenüber Quellung durch Feuchtwasser oder Reinigungsmitteln. Sie kann häufig wiederverwendet oder direkt über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden, was sie zu einer besonders nachhaltigen Option macht.

Formate

Artikelnummer	Nenndicke (inch)	Nenndicke (mm)
12007.700.99900	.028	0.70
12007.750.99900	.030	0.75
12007.800.99900	.031	0.80
12007.900.99900	.035	0.90
12007.950.99900	.037	0.95
12007.150.99900	.059	1.50

Rollen

Artikelnummer	Breite (mm)	Länge (m)	Nenndicke (inch)	Nenndicke (mm)
12007.700.11300	1270	50	.028	0.70
12007.750.11300	1270	50	.030	0.75
12007.800.11300	1270	50	.031	0.80
12007.900.11300	1270	50	.035	0.90

12007.950.11300	1270	50	.037	0.95
12007.150.11300	1270	50	.059	1.50

Technische Daten

Charakteristik

- Knautscherresistent/ selbstheilend
- Polyester-Basis/-Träger
- Selbstklebend

Ausführung

- Weiche Oberfläche

Kompatibilität

- Für Gummituchzylinder
- Für harten Unterbau
- Härtereduzierende Unterlagefolie

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.