

DATENBLATT 4833X.130.XXXXX

GO-HA/AN

Kratzfeste Polyesterfolie mit vorderseitiger Anti-glare Beschichtung für die Strukturierung mit UV-Lacken. Hohe UV-Beständigkeit. Die Folie ist rückseitig mit einer durch Siebdruckfarben bedruckbaren, geringfügig opaken Anti-Newton Beschichtung ausgestattet. Erhältlich in den Stärken 0,13 mm und 0,18 mm. Erhältlich als Format- und Rollenware. Alle Formate werden mit Zwischenlagepapier ausgeliefert. Formatware erhältlich als Standardverpackungseinheit oder auf Kundenwunsch.

Formate

Artikelnummer	Nenndicke (mm)	Verpackungsmenge
4833X.130.XXXXX	0.13	100
4833X.180.XXXXX	0.18	100

Rollen

Artikelnummer	Länge (m)	Nenndicke (mm)
4833X.130.XXXXX	100	0.13
4833X.180.XXXXX	100	0.18

Technische Daten

Charakteristik



- Geeignet für Siebdruck Farbe
- Geeignet für Siebdruck Struktur
- UV-Schutz

Exzellente Chemikalienbeständigkeit gegen viele industrielle Lösemittel und Haushaltreiniger- bitte beachten Sie das separate Folex Datenblatt "Chemikalienbeständigkeit".

Folex Produkte können in vielen Fällen digital und im Siebdruckverfahren mit exzellenten Ergebnissen bedruckt werden. Wir bieten i. Ü. auch spezielle Produkte für die digitale Bedruckung an.

Ausführung

- Klar

Spezifikationen

Nennstärke (mil)	5.2
Nennstärke (mm)	0.13
Träger [Trägermaterial]	PET
Verpackungsmenge	100

Einsatzmöglichkeiten

- Geeignet für die Herstellung von Folientastaturen, Schildern und Etiketten

Verarbeitung

- Vorprüfungen sind vom Kunden vorzunehmen

Lagerung

- Geöffnete Verpackungen bei einer Raumtemperatur von 15 - 25°C und einer Luftfeuchtigkeit von 30 - 60 % lagern
- Lagerzeit 1 Jahr nach Auslieferung (bei den vorgegebenen Lagerbedingungen)

Eigenschaften

Eigenschaften	Testmethode	Wert
Dicke	Folex Test Methode	0,14 - 0,15mm (0,13mm), 0,20 - 0,21mm (0,18mm)
Optisch		
Trübung	ASTM D1003-77	16 - 24%
Transmission	ASTM D1003-77	88 - 92%
Glanzgrad (60°)	ASTM D2457-70, ASTM D523	60 - 85 GU (60°, HA-Seite)
Yellowness Index	DIN 6167	1,7 - 2,2 (0,13mm), 1,7 - 2,2 (0,18mm)
Mechanisch		
Prägung	Folex Methode	möglich
Reißfestigkeit	ASTM D 882	170 N/mm ²
Schaltzyklen	Folex Methode in Anlehnung an DIN 42115	> 5 Mio. Tasthübe
Schichthftung	Folex Methode	bestanden
Chemisch		
Chemikalienbeständigkeit	Folex Methode	sehr gut
Elektrisch		
Durchschlagsspannung ¹	ASTM D 149	16,5 kV (0,13mm)/ 19,0 kV (0,18mm)

Thermisch		
Restschrumpf TD	130°C 30 min Folex Testmethode	< 0,5%
Restschrumpf MD	130°C 30 min Folex Testmethode	< 0,3%
Maximale Verarbeitungstemperatur		120°C
Maximale Einsatztemperatur		45°C/ 80°C (mit Prägung/ ohne Prägung bei 50%RH ohne Kondensation)
Minimale Einsatztemperatur		0°C/ -20°C (mit Prägung/ ohne Prägung bei 50%RH ohne Kondensation)
Schmelztemperatur ¹	ASTM E794-85	255°C
Oberfläche		
Rauhigkeit Ra	EN ISO 4287, ASME B46.1	0,2 - 0,4µm
Oberflächenhärte (Bleistifhärte)	Folex Methode	2 - 3
Kratzbeständigkeit	Folex Methode	sehr gut
Oberflächenspannung Dekorseite	DIN 53364, ASTM D2578	48 - 52mN/m
Oberflächenspannung Siebdruckseite	DIN 53364, ASTM D2578	42 - 46mN/m

¹Daten aus der Literatur des Polyesterherstellers

Produkthaftungsklausel

Die vorstehenden Informationen und unsere anwendungstechnische Beratung erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise auch in Bezug auf etwaige gewerbliche Schutzrechte Dritter. Diese Beratung befreit Sie nicht von einer eigenen Prüfung unserer aktuellen Beratungshinweise auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Da die Einsatzbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, liegt es in der Verantwortung des Anwenders, die Eignung des Produktes für die beabsichtigten Zwecke und Anwendungen zu ermitteln und hinsichtlich des gesamten Produktionsprozesses zu testen, um sicherzustellen, dass das Produkt für den beabsichtigten Gebrauch vollumfänglich geeignet ist. Der Vertrieb unserer Produkte erfolgt auf Grund unserer aktuellen „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.